



BASTELIDEE

Knetbeton-Kranz aus Rosen

D



Verwendete Artikel:

34 212 000	Kreativ-Knetbeton	3,6 kg
33 016 00	Styropor-Ring ø 25 cm	1 Stück
38 867 102	Chalky Finish, weiß	5 ml

Zusätzlich benötigst Du:

- 38 798 000** Sprühflasche
- 38 689 00** Schwammstempel
- Behälter zum Ankneten des Betons (z.B. Schüssel evtl. mit Deckel)
- Einweghandschuhe
- Stabile Unterlage z.B. Deckel eines Plastikimers
- Kleiner Behälter mit Wasser
- Evtl. Drehscheibe (Art. 89 259 00)

Anleitung:

1 Damit der Knetbeton nicht zu trocken wird, arbeitest du in 4 Abschnitten. Unbedingt immer mit Plastik-Handschuhen arbeiten!

2 Mische 1/4 des Betons (900 g) im Verhältnis 9 : 1 mit Wasser (9 Teile Beton : 1 Teil Wasser). Das entspricht etwa 100 ml. Beim Mischen das Wasser langsam, nach und nach unter ständigem Kneten beimischen. Knete die krümelige Mischung mit feuchten Einweghandschuhen (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Tipp: Du kannst den Knetbeton auch schnell und einfach in einem dicht verschließbaren Behälter mischen. Hier auch das Wasser langsam, unter ständigem Rühren zufügen, Behälter schließen und diesen gut schütteln. So staubt es nicht so und die Teile vermischen sich optimal. Die krümelige Masse anschließend mit nassen Einweghandschuhen nachkneten (ggf. mehrmals nachfeuchten) bis die Masse formbar ist.

3 Nehme etwas Beton zwischen die Handflächen, drücke diesen flach und ummantele circa ¼ des Styropor-Rings.

4 Forme aus dem restlichen angemischten Knetbeton kleine Röschen. Nehme dazu etwas Beton zwischen die Handflächen, drücke diesen flach und rolle ihn zu einer kleinen Mittelblüte ein. Forme anschließend kleine,



plastische Blätter und drücke diese versetzt rund um die Mittelblüte an (die Verbindungsstelle evtl. mit dem Daumen verstreichen). Beachte: Besonders schön wird der Kranz mit kleinen Röschen. Je mehr Rosenblätter du rundherum anordnest, desto größer wird die Rose!

Tipp

Die Betonmasse sollte geschmeidig und gut formbar sein. Ist der Beton beim Kneten zu rissig, besprüht du diesen mit etwas Wasser. Setze die modellierten Röschen auf den mit Beton ummantelten Kranz-Abschnitt an (die Verbindungsstelle sollte feucht sein) und verstreiche die Verbindungsstelle mit dem Daumen.

5 Ist der ummantelte Kranzabschnitt verziert, beginnst du den nächsten Abschnitte auf dieselbe Weise.

6 Trocknen lassen. Die komplette Durchtrocknungszeit beträgt mehrere Tage. Nach circa 21 Tagen ist das Objekt wetterfest.

7 Wahlweise kann der Kranz noch mit glänzenden Spiegelfolien-Highlights dekoriert oder mit weißer Chalky Finish Farbe auf einem Schwammstempel betupft werden.

Rayher.

WWW.RAYHER.COM

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

© 2016, Rayher Hobby GmbH